Perfil

PORTUGUÊS

1. Descrição do Produto
Perfil é um produto de silicone de condensação indicado para moldagens de precisão de arcada dental ou arcada edêntula, visando à confecção de modelos para prótese dental total ou parcial. Possui as versões: Putty (Alta consistência). Light Body (Baixa consistência) e Catalyst (Catalisador Universal).
1.1. Indicações
• Técnicas de dupla moldagem
• Técnica de moldagem simultânea
• Técnica com anel de cobre
• Impressões para modelos de estudo, modelos de Ortodontia, matrizes, isolamento protetor dos dentes durante a coloração da prótese em mufla.
2. Composição
Perfil Putty: Silicone, Óleo Mineral, Talco, Dióxido de Silício, Amido de Milho, Sílica pirogenica e Aroma.
Perfil Light Body: Silicone, Diatomita, Cristobalita, Dióxido de Silício, Corante Perfil Fluido, Aroma Menta.
Perfil Catalyst: Endurecedor para Silicone de Condensação, Bis (2-etil-1-oxohedil)-oxil dioctilestanato, Óleo Mineral, Vaselina, Dióxido de Silício e Pigmento.
3. Apresentação
Perfil Putty 1 kg:
01 pote de Perfil Putty com 1 kg
01 colher medidora
01 instrução de uso
Perfil Light Body:
01 bisnaga de Perfil Light Body com 120 g
01 instrução de uso
Perfil Catalyst:
01 bisnaga de Perfil Light Catalyst com 50 g
01 instrução de uso
3.1. Aroma: menta.
4. Instrução de Uso
4.1. Dupla Moldagem
• Selecionar uma moldeira rígida, com capacidade de prover de 3 a 4 mm de espessura de material de moldagem.
• Limpar e secar o campo, se necessário promover o afastamento gengival utilizando retrator gengival.
• Com o auxílio da colher medidora, retirar do pote a quantidade desejada de Perfil Putty, certificando-se de que a colher medidora esteja devidamente preenchida, sem espaços vazios nem excesso de material.
• Pressionar o Perfil Putty contra a palma da mão e marcar o diâmetro da colher medidora contra o Perfil Putty.
• Para cada colher de massa densa (Perfil Putty) utilizada, distribuir o catalisador (Perfil Catalyst) na proporção equivalente ao diâmetro marcado.
• Misturar por 30 segundos, com a ponta dos dedos o Perfil Putty e o Perfil Catalyst até a obtenção de uma coloração uniforme.

• Acomodar a mistura na moldeira e posicionar a moldeira no local desejado exercendo uma pressão de 4 a 5 segundos. O tempo de espera será de aproximadamente 3 minutos.
• Retirar a moldeira da cavidade oral.
NOTA: antes de fazer a moldagem com silicone Putty, promover um alívio com filme de PVC ou qualquer outro plástico, ou após a moldagem realizar o alívio com o auxílio de um instrumento cortante.
• Dispensar em placa de vidro a quantidade necessária de Perfil Light Body, tomando cuidado para que o material seja dispensado em linha reta.
• Para cada marca de Perfil Light Body, dispensar a mesma quantidade de Perfil Catalyst. A utilização de maior quantidade de Perfil Catalyst acelera a presa.
• Incorporar a massa fluida ao catalisador espatulando vigorosamente de modo a homogeneizar todo o material em 30 segundos.
• Com o auxílio de uma seringa de moldagem, levar parte do material ao preparo cavitário. O restante do material deve ser dispensado no interior da primeira moldagem.
• Posicionar a moldeira no local desejado exercendo pressão de 4 a 5 segundos e manter estável por mais 4 minutos antes de retirá-la da cavidade oral.
• Após a remoção da moldeira, lavar o molde com água corrente e desinfetar antes de vazar o modelo.
4.2. Moldagem Simultânea
• Selecionar uma moldeira rígida, com capacidade de prover de 3 a 4 mm de espessura de material de moldagem.
• Limpar e secar o campo, se necessário promover o afastamento gengival utilizando retrator gengival.
• Com o auxílio da colher medidora, retirar do pote a quantidade desejada de Perfil Putty, certificando-se de que a colher medidora esteja devidamente preenchida, sem espaços vazios nem excesso de material.
• Pressionar o Perfil Putty contra a palma da mão e marcar o diâmetro da colher medidora contra o Perfil Putty.
• Para cada colher de massa densa utilizada, distribuir o catalisador na proporção equivalente ao diâmetro marcado.
• Dispensar em placa de vidro a quantidade necessária de Perfil Light Body, tomando cuidado para que o material seja dispensado em linha reta.
• Para cada marca de Perfil Light Body, dispensar a mesma quantidade de Perfil Catalyst. A utilização de maior quantidade de Perfil Catalyst acelera a presa.
• Misturar o Perfil Putty e o Perfil Catalyst com a ponta dos dedos até obter uma coloração uniforme. O tempo para realizar a homogeneização completa é de 30 segundos.
• Acomodar a mistura no interior da moldeira.
• Simultaneamente, o auxiliar ou o profissional deve iniciar a mistura do Perfil Light Body com o Perfil

Catalyst espatulando vigorosamente de modo a homogeneizar todo o material no máximo em 30 segundos.
• Com o auxílio de uma seringa de moldagem, injetar a mistura ao redor do preparo cavitário.
• Posicionar a moldeira no local desejado exercendo pressão de 4 a 5 segundos e manter estável por mais 4 minutos antes de retirá-la da cavidade oral.
• Após a remoção da moldeira, lavar o molde com água corrente e desinfetar antes de vazar o modelo.
4.3. Dados Técnicos

Tipo	Perfil Putty Alta Viscosidade	Perfil Light Body Baixa Viscosidade
Tempo de mistura	30 s	30 s
Tempo de trabalho	1 min 30 s	1 min 30 s
Tempo de espera na boca	3 min	4 min
Tempo de presa	4 min 30 s	5 min 30 s

Nota: Devido o Perfil conter em sua composição, matérias-primas naturais de origem mineral e vegetal, variações na tonalidade de cor, podem ocorrer, sem qualquer alteração na qualidade e/ou performance do produto ao uso pretendido.
5. Desinfecção
A impressão, após ser lavada em água, pode ser desinfetada com qualquer solução química desinfetante dental adequada à venda no mercado.
6. Precauções, Restrições e Advertências
6.1. Precauções
• Todo material odontológico deve ser usado exclusivamente por dentistas ou laboratórios autorizados.
• O tempo de presa informado é referente à temperatura de 23°C. O aumento da temperatura acelera o tempo de trabalho, assim como a diminuição da mesma prolonga o tempo de presa.
• O aumento da quantidade de Perfil Catalyst reduz o tempo de trabalho.
• Evitar contato com os olhos. Recomendamos o uso de óculos de proteção para pacientes, auxiliares e profissionais durante a utilização do mesmo.
• O Perfil Catalyst é irritante.
• Manter o produto fora do alcance das crianças.
• Produto de uso único.
• Tome a impressão com o paciente sentado, não deitado.
6.2. Restrições e Advertências
Não existem restrições quando o produto é utilizado por dentistas ou laboratórios autorizados, de acordo com as Instruções de Uso. Entretanto em pacientes com histórico de alergia a um ou mais componentes do produto, recomenda-se não fazer o uso.

7. Validade
A data de validade representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade. Sob essas condições, Perfil tem uma validade de 3 anos.
8. Armazenamento
Acondicionar a temperatura ambiente (15°C - 30° C), em local seco e protegido da luz e do calor. Manter a embalagem fechada após o uso. Condições inadequadas de estocagem reduzem a validade e levam ao mau funcionamento do produto.

ESPAÑOL

1. Descripción del Producto
Perfil es un producto compuesto por silicona de condensación indicado para impresiones de precisión de arcada dental u arcada edéntula para confecciones de modelos de prótesis dental total o parcial. Pose e las versiones: Putty (Alta consistencia), Light Body (Baja consistencia) y Catalyst (Catalizador Universal).
1.1. Indicaciones
• Técnicas de dos pasos
• Técnica de paso único
• Técnica con el anillo de cobre
• Impresiones para modelos de estudio, modelos de ortodontia, matrices, el aislamiento de protección de los dientes durante la tinción de la prótesis en un horno mufla.
2. Composición
Perfil Putty: Polidimetilsiloxano, Aceite mineral, Carga Inorgánica, Pigmento y sabor.
Perfil Light Body: Polidimetilsiloxano, Carga Inorgánica, Pigmento y sabor.
Perfil Catalyst: Endurecedor para Silicona de Condensación, Bis [(2-etil-1-oxohedil)-oxil] dioctilestanato, Vaselina, Dióxido de Silício y Pigmento.
3. Presentación
Perfil Putty 1 kg:
01 pote de Perfil Putty con 1 kg
01 cuchara para medida
01 instrucción para uso
Perfil Light Body:
01 tubo de Perfil Light Body con 120 g
01 instrucción para uso
Perfil Catalyst:
01 tubo de Perfil Light Catalyst con 50 g
01 instrucción para uso
3.1. Sabor: menta.
4. Instrucciones para Uso
4.1. Doble Paso
• Seleccionar una cubeta de impresión rígida, con capacidad de proveer de 3 a 4 mm de espesura del material de impresión.
• Limpiar y secar el campo, si necesario hacer la separación gingival utilizando un hilo retractor.
• Con ayuda de la cuchara de medición, retirar del

envase la cantidad deseada de Perfil Putty, certificándose de que la cuchara de medición esté debidamente llena sin espacios vacios ni exceso de material.
• Pressionar el Perfil Putty contra la palma de la mano y marcar el diámetro de la cuchara de medición contra el Perfil Putty.
• Para cada cuchara de masa densa utilizada, distribuir el catalizador (Perfil Catalyst) en la proporción equivalente del diámetro marcado.
• Verter en la placa de vidrio la cuantidad necesaria de Perfil Light Body, teniendo en cuenta que el material debe ser vertido en línea reta.
• Para cada marca de Perfil Light Body, usar la misma cantidad de Perfil Catalyst. La utilización de una cantidad mayor de catalizador acelera el fraguado.
• Mezclar por 30 segundos, con la punta de los dedos el Perfil Putty y Perfil Catalyst hasta obtener una coloración uniforme.
• Acomodar la mezcla en la cubeta y posicionar la cubeta en el local deseado ejerciendo una presión de 4 a 5 segundos. El tiempo de espera é cercano de 3 minutos.
• Retirar la cubeta de la cavidad bucal.
NOTA: antes de realizar el moldeado de silicona densa, es necesari o promover un alivio con PVC u otro Plástico. El alivio se puede realizar después de moldeo utilizando un instrumento de corte.
• Verter en la placa de vidrio la cuantidad necesaria de Perfil Light Body, teniendo en cuenta que el material deve ser verido en línea reta.
• Para cada marca de Perfil Light Body, usar la misma cantidad de Perfil Catalyst. La utilización de una cantidad mayor de catalizador acelera el fraguado.
• Incorporar el material fluido al catalizador, mezclándolo vigorosamente para homogenizar todo el material en 30 segundos.
• Con la ayuda de una jeringa para impresiones, llevar parte del material a la preparación cavitaria. El material restante deve ser vertido en el interior de la primera impresión.
• Posicionar la cubeta de impresión en el local deseado ejerciendo una presión de 4 a 5 segundos y mantener estable por más 4 minutos antes de remorverla de la cavidad bucal.
• Después de la retirada de la cubeta de impresión, lavar la impresión con agua y desinfectar antes de vaciar el modelo.
4.2. Impresión Simultánea
• Seleccionar una cubeta de impresión rígida, con capacidad de proveer de 3 a 4 mm de espesura del material de impresión.
• Limpiar y secar el campo, si necesario hacer la separación gingival utilizando un hilo retractor.
• Con ayuda de la cuchara de medición, retirar del envase la cantidad deseada de Perfil Putty, certificándose de que la cuchara de medición esté debidamente llena sin espacios vacios ni en exceso de material.
• Pressionar el Perfil Putty contra la palma de la mano y marcar el diámetro de la cuchara de medición contra el Perfil Putty.
• Para cada cuchara de masa densa utilizada, distribuir el catalizador (Perfil Catalyst) en la proporción equivalente del diámetro marcado.
• Verter en la placa de vidrio la cuantidad necesaria de Perfil Light Body, teniendo en cuenta que el material debe ser vertido en línea reta.
• Para cada marca de Perfil Light Body, usar la misma cantidad de Perfil Catalyst. La utilización de una cantidad de mayor de catalizador acelera el fraguado.
• Mezclar por 30 segundos, con la punta de los dedos el Perfil Putty y Perfil Catalyst hasta obtener una coloración uniforme.
• Acomodar la mezcla en la cubeta.
• Simultáneamente, el auxiliar o el profesional deve iniciar la mezcla del Perfil Light Body con el Perfil Catalyst mezclándono vigorosamente para la completa homogenización de todo el material no máximo en 30 segundos.
• Con la ayuda de una jeringa para impresiones, inyectar la mezcla alrededor de la preparación cavitaria.
• Posicionar la cubeta en el lugar deseado ejercie ndo una presión de 4 a 5 segundos y mantener estable por más 4 minutos antes de retirarla de la cavidad bucal.
• Después de la retirada de la cubeta de impresión, lavar la impresión con agua y desinfectar antes de vaciar el modelo.
4.3. Datos Técnicos

Tipo	Perfil Putty Alta Viscosidade	Perfil Light Body Baja Viscosidade
Tiempo de mezcla	30 s	30 s
Tiempo total de trabajo	1 min 30 s	1 min 30 s
Tempo de espera en la boca	3 min	4 min
Tempo de fraguado	4 min 30 s	5 min 30 s

Nota: Debido a la composición del Perfil que contiene materias primas naturales de origen mineral y vegetal, pueden ocurrir variaciones en el tono del color, sin que ello altere la calidad y/o desempeño del producto para el uso previsto.
5. Desinfección
La impresión después de haber sido lavada en agua, puede ser desinfectada con cualquier solución química desinfectante dental adecuada disponible comercialmente.
6. Precauciones, Restriccion es y Advertencias
6.1. Precauciones
• Todo el material dental debe ser utilizado exclusivamente por los dentistas y laboratorios autorizados.
• El tiempo de fraguado corresponde a la temperatura de 23° C. El aumento de la temperatura acelera el tiempo de trabajo y temperaturas más bajas prolongan el tiempo de fraguado.
• El aumento de la cantidad de catalizador reduce el

tiempo de trabajo.
• Evite el contacto con los ojos. Recomendamos el uso de gafas de protección para los pacientes, el personal y los profesionales durante su uso.
• Perfil Catalyst es irritante.
• Man tener fuera del alcance de los niños.
• Producto para uso único.
• Tomar la impresión con el paciente sentado, no acostado.
6.2. Restriccion es y Advertencias
No existe ninguna contraindicación cuando el producto es usado por un profesional dental de acuerdo a las instruccio nes. Sin embargo, evitar el uso del producto en pacientes que pudieran tener antecedentes de alergia a uno o más componentes de este producto.
7. Validez
La fecha de caducidad indicada en cada envase representa el período de tiempo máximo para la utilización del producto. Bajo condiciones de almacenamiento, Perfil tiene un plazo de validez de 3 años.
8. Almacenado
Consevar a temperatura ambiente (15°C - 30° C), en un lugar seco y protegido de la luz y del calor. Mantener el recipiente cerrado. La conservación en condiciones inadecuadas puede afectar la vida de uso del producto y puede producir un mal funcionamiento del mismo.

ENGLISH

1. Product Description
Perfil is a product based on condensation silicone indicated for precisio n dental impressio n or edentulous arch, aiming to elaborate dental prothesis models total or partial. Perfil is presented in the versions: Putty (High consistency), Light Body (Low consistency) and Catalyst (Universal Catalyst).
1.1. Indications
• Double step technique
• Single step technique
• Technique with copper ring
• Impressio ns for study models, orthodontic models, dies, protective isolation during staining of the teeth of the prothesis in the oven.
2. Composition
Perfil Putty: Silicone, Mineral Oil, Talc, Silicon Dioxide, Corn Starch, Pyrogenic Silica and Aroma.
Perfil Light Body: Silicone, Diatomite, Cristobalite, Silicon Dioxide, Fluid Profile Dye, Mint Aroma.
Perfil Catalyst: Hardener for Condensation Silicone, Bis [(2-ethyl-1-oxohexyl)-oxy] dioctylstannate, Mineral Oil, Vaseline, Silicon Dioxide and Pigment.
3. Presentation
Perfil Putty 1 kg:
01 jar of Perfil Putty with 1 kg

01 measuring spoon
01 instruction for use
Perfil Light Body:
01 tube of Perfil Light Body with 120 g
01 instruction for use
Perfil Catalyst:
01 tube of Perfil Light Catalyst with 50 g
01 instruction for use
3.1. Aroma: mint.
4. Instructions for use
4.1. Double Impression
• Select a rigid tray, with the capacity of providing 3-4 mm of thickness of impressio n material.
• Clean and dry the field, if required moving the gum away using retraction cords.
• Using a measuring spoon, remove the desired quantity of Perfil Putty from the jar, ensuring that the measuring spoon is properly filled without empty spaces or excess of material.
• Press the Perfil Putty against the palm of your hand and mark the diameter of the measuring spoon against the Perfil Putty.
• For each spoonful of Putty, dispense the catalyst (Perfil Catalyst) in the proportion equivalent to the diameter marked.
• Mix the Perfil Putty and Perfil Catalyst with your fingertips to obtain a uniform coloring. The time required to execute the complete homogenization is 30 seconds.
• Accommodate the mixture into the tray and position the tray on the area to be molded, exerting a pressure for 4-5 seconds and maintaining it stable for another 3 minutes.
• Remove the tray from the oral cavity
NOTE: before making the silicone molding dense is necessary to promote a relief with PVC or other plastic. The relief may be performed after molding using a cutting instrument.
• Dispense on a glass plate the required quantity of Perfil Light Body, being careful that the material is dispensed in a straight line.
• For each mark of Perfil Light Body, dispense the same quantity of Perfil Catalyst. The use of a larger quantity of catalyst accelerates the setting time
• Incorporate the fluid paste into the catalyst mixing vigorously with a spatula so as to homogenize all the material in 30 seconds.
• Using an impression syringe, take part of the material to the cavity preparation. The rest of the material must be dispensed inside the preliminary Putty impression.
• Position the tray in the place desired exerting a pressure for 4-5 seconds and maintain it stable for another 4 minutes before removing it from the oral cavity.
• After removing the impressi on, wash it with water and disinfect it before pouring the model.
4.2. Simultaneous Molding

• Select a rigid tray, with the capacity of providing 3-4 mm of thickness of impressi on material.
• Clean and dry the field, if required moving the gum away using retraction cords.
• Using a measuring spoon, remove the desired quantity of Perfil Putty from the jar, ensuring that the measuring spoon is properly filled without empty spaces or excess of material.
• Press the Perfil Putty against the palm of your hand and mark the diameter of the measuring spoon against the Perfil Putty.
• For each spoonful of Putty, dispense the catalyst (Perfil Catalyst) in the proportion equivalent to the diameter marked.
• Dispense on a glass plate the required quantity of Perfil Light Body, being careful that the material is dispensed in a straight line.
• For each mark of Perfil Light Body, dispense the same quantity of Perfil Catalyst. The use of a larger quantity of catalyst accelerates the setting time.
• Mix the Perfil Putty and Perfil Catalyst with your fingertips to obtain a uniform coloring. The time required to execute the complete homogenization is 30 seconds.
• Accommodate the mixture into the tray.
• Simultaneously, the assistant or professional must star mixing of Perfil Light Body with Perfil Catalyst stirring vigorously with a spatula so as to homogenize all the material in at most 30 seconds.
• Using an impression syringe, inject the mixture around the cavity preparation.
• Position the tray in the place desired exerting a pressure for 4-5 seconds and maintain it stable for another 4 minutes before removing it from the oral cavity.
• After removing the impression, wash it with water and disinfect it before pouring the model.
4.3. Technical details

Type	Perfil Putty Putty Consistency	Perfil Light Body Light Consistency
Mixture Time	30 s	30 s
Working Time	1 min 30 s	1 min 30 s
Time in the mouth	3 min	4 min
Setting Time	4 min 30 s	5 min 30 s

Note: Due to the composition of the Profile containing natural raw materials of mineral and vegetable origin, variations in color tone may occur, withoutany change in the quality and/or performance of the product for the intended use.
5. Desinfection
After the impressi on had being rinsed with water, any

dental disinfectant chemical solution suitable commercial can be used.
6. Precautions, Restrictions and Warnings
6.1. Precautions
• All dental material should only be used by dentists and authorized dental labs.
• The setting time is considered for a temperature of 23°C. An increased temperature accelerates the setting time and a decreased temperature reduces the setting time.
• An increased quantity of Perfil Catalyst reduces the working time.
• Avoid the contact eyes. It is advisable to use safety goggles for patients, assistants and professionals during all clinical procedure.
• Perfil Catalyst is irritating.
• Keep the product away from children.
• Single use
• Take the impressi on with the patient sitting, not lying down.
6.2. Restrictions and Warnings
There are no contraindications when the product is used by a certified professio nal following the Instructions for Use. Avoid using the product on any patients with an allergica history to one or more components of the product.
7. Expiration Date
Do not use after expiration date. Under storage conditions, Perfil has a shelf life of 3 years.
8. Storage
Store at room temperature (15°C - 30°C), in a dry place and protected from light and heat. Replace cap tightly after use. Inadequate storage conditions will shorten the shelf life and may lead to a malfunction of the product.

VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 33.425.331/0001-22 - Ind. Bras.
Rua Pesqueira, 26, Bonsucesso
Rio de Janeiro, RJ, Brasil - CEP: 21041-150
SAC 0800 024 7422
sac@vigodent.com.br
www.vigodent.com.br

Responsável técnico:
Catia Mara da Eira Hoehn
CRQ - RJ 03212642 - 3ª Região
ANVISA nº 10068870120
040063 - 21032023

Perfil

Silicone de Condensação
Silicona de Condensación
Condensation Silicone

Material de impressão odontológico
Material de impresión dental
Dental impression material

vigodent

required