SDI AURA BULK FILL

ULTRA UNIVERSAL
RESTORATIVE MATERIAL

INSTRUCTIONS FOR USE



PAK41332RR C

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0

Last Revised: 11 2020

10°C 50°F 25°C 77°F

CE 0297

SDI AURA BULK FILL

ENGLISH

ULTRA UNIVERSAL
RESTORATIVE MATERIAL

INSTRUCTIONS FOR USE

INTRODUCTION

aura bulk fill is a light cured, radiopaque, high strength, composite designed to eliminate time consuming layering for posterior restoration. The **aura bulk fill** has a 5mm depth of cure allowing fast and easy placement when restoring deep cavities.

INDICATIONS
- Posterior restorations
- Core buildup
- Splinting
- Sandwich technique with glass-ionomer

CONTRA-INDICATIONS
- Pulp capping.
- Do not use in conjunction with any eugenol containing materials.
- Anyone with allergy to acrylics

PLACEMENT PROCEDURE:
1. Isolate tooth.
2. Prepare cavity using standard technique for composite resin restorations.
   Note: In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.
3. Apply a dentin/enamel bonding agent such as SDI Go! as per manufacturer's instructions.
4. Place **aura bulk fill** no more than 5mm thick.
5. Light cure for 20 seconds using a high powered LED curing light (460 - 480nm wavelength).
6. Finish restoration using standard technique.

STORAGE AND HANDLING
- Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-77°F).
- Use at room temperature between 20° and 25°C (68°- 77°F).
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

PRECAUTIONS
- Avoid prolonged contact of **aura bulk fill** with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitization.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID
- **Eye (contact):** Wash thoroughly with water and seek medical attention.
- **Skin (contact):** Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
- **Ingestion:** Rinse mouth thoroughly. Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.
- **Inhalation:** No symptoms expected.

SDI AURA BULK FILL

PORTUGUÊS

MATERIAL RESTAURADOR
ULTRA UNIVERSAL

INSTRUÇÕES DE USO

INTRODUÇÃO

aura bulk fill é uma resina composta fotopolimerizável, radiopaca, de alta resistência, indicada para restaurações em grandes incrementos. A aura bulk fill permite que o profissional utilize incrementos numa profundidade de até 5 mm, garantindo uma inserção fácil e rápida em cavidades profundas. A aura bulk fill foi desenvolvida para agilizar e facilitar a confecção de restaurações posteriores.

INDICAÇÕES
- Restaurações posteriores.
- Construção de Núcleo.
- Esplintagem.
- Técnica sanduíche com ionômero de vidro.

CONTRA-INDICAÇÕES
- Capeamento pulpar
- Não utilizar em conjunto com quaisquer materiais contendo eugenol
- Não utilize o produto em pacientes alérgicos a acrílicos ou a alguma outra substancia presente na composição

PROCEDIMENTO::
1. Isole o dente.
2. Prepare a cavidade utilizando a técnica padrão para restauração de resina composta.
   Nota: Em casos onde é necessário a proteção da polpa, use um forramento de hidróxido de cálcio.
3. Aplique o sistema adesivo na dentina/esmalte, sugestão, Zipbond (adesivo universal). A aura bulk fill é compatível com todas as técnicas adesivas. Usar o adesivo escolhido de acordo com as instruções do fabricante.
4. Aplique o produto na cavidade em incrementos de até 5mm de profundidade.
5. Fotopolimerize o incremento durante 20 segundos (fotopolimerizador LED de alta potência - comprimento de onda de 460 - 480 nm).
6. Finalize a restauração usando a técnica padrão.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
- Armazenar em temperaturas entre 10°e 25°C (50°-77°F).
- Usar em temperatura ambiente entre 20°e 25°C (68°-77°F).
- Sistema de seringa: Quando não estiver em uso, recoloque a tampa e feche a seringa.

PRECAUÇÕES
- Evitar o contato prolongado da aura bulk fill com o tecido oral e com a pele do paciente, pois, pode causar inflamação dos tecidos orais ou sensibilidade na pele.
- Apenas para uso profissional.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Não usar depois da data de validade.
- Não expor o material à luz direta.
- Atenção: As leis federais limitam a venda deste produto apenas para dentistas.
- SDS disponível em www.sdi.com.au ou contate seu representante regional.

PRIMEIROS-SOCORROS
- **Olhos (contato):** Lavar com água abundante e procurar assistência médica.
- **Pele (contato):** Remover utilizando um pano ou esponja embebido em álcool. Lavar com água abundante.
- **Ingestão:** Lavar a boca com água abundante. Beber bastante água/ leite. Procurar um médico se os sintomas persistirem.
- **Inalação:** Não são esperados sintomas.

SDI AURA BULK FILL

ESPAÑOL

MATERIAL RESTAURATIVO
ULTRA UNIVERSAL

INSTRUCCIONES DE USO

INTRODUCCIÓN

aura bulk fill es un composite fotoactivable, de alta Resistencia, diseñado para reducir el tiempo usado para crear capas en restauraciones de zonas posteriores. **aura bulk fill** admite capas de hasta 5mm de incremento, permitiendo así restauraciones en cavidades profundas, rápidas y fáciles.

INDICACIONES
- Restauraciones posteriores
- Reconstrucciones
- Reestructuraciones
- Técnica sandwich con ionómero de vidrio

CONTRAINDICACIONES
- Revestimiento pulpar
- No utilice el producto junto con materiales que contengan eugenol
- Alergias a los acrílicos

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:
1. Aísle el diente.
2. Prepare la caries utilizando la técnica estándar para restauraciones de compuesto de resina.
   Nota: Si se requiere protección de la pulpa, utilice hidróxido de calcio.
3. Aplique un adhesivo para dentina/esmalte como SDI Go! de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Coloque **aura bulk fill** hasta un máximo de 5mm de espesor.
5. Fotocure cada incremento por lo menos durante 20 segundos (longitud de onda de 460 - 480nm, lámpara LED de fotocurado de alta potencia).
6. Finalice la restauración usando una técnica estándar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
- Almacene el producto a temperaturas entre 10 °C y 25 °C (50 °F - 77 °F).
- Utilice el producto a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C (68 °F - 77 °F).
- Jeringa: al finalizar su uso, coloque el tapón de nuevo con firmeza.

PRECAUCIONES
- Evite el contacto prolongado de **aura bulk fill** con la piel y con el tejido bucal, pues puede causar inflamación del tejido bucal y sensibilización cutánea.
- Exclusivo para uso profesional.
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- No tome el producto de forma interna.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No exponga el producto a la luz directa.
- Precaución: La ley federal restringe la venta de este dispositivo exclusivamente a profesionales odontólogos.
- FDS disponible en www.sdi.com.au o contactando con su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS
- **Ojos (contacto):** Lave abundantemente con agua y solicite atención médica.
- **Piel (contacto):** Retire el producto con un paño o esponja empapados en alcohol. Lave abundantemente con agua.
- **Ingestión:** Aclare la boca abundantemente. Beba gran cantidad de agua o leche. Solicite atención médica si los síntomas persisten.
- **Inhalación:** No se espera ningún síntoma.